

BONDEX MATT

Popis výrobku

Syntetická tenkovrstvá lazura na dřevo.

Použití

Na ošetření a údržbu všeho dřevěného vybavení domu v exteriéru i interiéru a na opracované řezivo.

Speciální vlastnosti

- Odolná vůči povětrnostním vlivům a vodě.
- Neloupe se a nepraská – u rozměrově stálého dřeva.
- Koloidní pigmenty se usadí nejen na povrchu dřeva, ale pronikají i do pórů spolu s pojivem. To poskytuje maximální ochranu proti UV záření a jednotnou barvu s menším rizikem vyblednutí a nižšími náklady na údržbu.
- Hydrofobní.
- Zvýrazňuje texturu dřeva a dřevní vlákna.
- Vysoký obsah pevných látek zabezpečuje dlouhodobý ochranný efekt

Poznámka

V závislosti na podkladu-matová na savých plochách, hedvábně matová na impregnovaných a hoblovaných plochách.

Odstíny

551 - Zelená	726 - Kaštan	730 - Eben
722 - Dub	728 - Oregonská pinie	731 - Ořech
725 - Palisandr	729 - Teak	743 - Redwood
900 - Bezbarvá		

Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

Technické údaje

Pojivo

Syntetická alkydová pryskyřice

Pigmenty

Organické a anorganické

Aktivní složky

<1% dichlofluanid.

Doba schnutí: (při 23°C a standardní vlhkosti 60%)

Suchá na dotek cca. po 4 hodinách.

Další nátěr aplikujte po 14 hodinách.

Rozpouštědla	Měrná hmotnost	Obsah pevných částic	Vydatnost	Viskozita (ø4, 20°C)	Zápach
Syntetické ředidlo	0,8 – 1,0 g/cm ³	Cca. 35	10 - 16 m ² /l	14 -15 s	Silný

Podklad a příprava

- Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou.
- Podklad musí být čistý, suchý, pevný. Obsah vlhkosti: měkké dřevo: max. 15%, tvrdé dřevo: max. 12%.
- Povrchy, které již dříve byly natřeny barvou nebo lakem, musí být ohoblovány nebo obroušeny na holé dřevo.
- Nanášet 2-3 vrstvy.
- Nanášení štětcem, máčením nebo stříkáním.
- Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80%.
- Odstraňte přírodní pryskyřičná ložiska.
- Nové, neošetřené a demontované měkké dřevo musí být natřeno základním nátěrem *BONDEX PRESERVE*.
- Tvrdé dřevo se základním nátěrem nenatírá.
- Před aplikací na poškozené (zašedlé, začernalé) dřevo použijte produkt *BONDEX HOLZ NEU*.

Doporučení

- Nikdy nepoužívejte samotný bezbarvý odstín venku. Bezbarvý odstín použijte pouze uvnitř nebo pro zesvětlení ostatních odstínů v množství max. 25%, nebo jako poslední nátěr.
- První nátěr musí vždy být pigmentovaný, jinak nemohou koloidní pigmenty proniknout do pórů dřeva.

- U některých tropických dřev mohou látky, které se vylouhují ze dřeva, prodloužit dobu schnutí. Proto si schnutí vyzkoušejte na malé ploše nebo omyjte celulózovým ředidlem před natíráním.

Ředění

Neředit.

Čištění nástrojů

Syntetické ředidlo

Stabilita při skladování

5 let od data výroby v neotevřené plechovce. Skladujte a přepravujte při teplotě nad 5°C, nesmí zmraznout.

Limitní hodnoty EU pro tento produkt (kat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 399 g/l VOC.

Balení: 0,75L; 2,5L a 5L



Dobrá rada od výrobce

Natřené plochy průběžně kontrolujte a při zjištění poškození nátěru PŘEVĚDTE oživovací nátěr.

900

722

725

728

729

726

730

743

551

731