



Aqua PL-413-Parkettlack

Bezbarvý jednosložkový uzavírací lak pro nanášení válečkem




Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	90	60
	Balení	5 l	10 l
	Typ balení	plastový kanistr	plastový kanistr
	Kód obalu	05	10
	Číslo výrobku		
20 mat			
bezbarvý	2376	■	■
30 polomat			
bezbarvý	2375	■	■
50 hedvábný lesk			
bezbarvý	2374	■	■

Spotřeba

100-120 ml/m² na jednu vrstvu nátěru



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Pro namáhané dřevěné povrchy v obývacím prostoru
- Na parkety, schody a dřevěné podlahy
- OSB desky a korkové podlahy
- Pouze pro profesionální uživatele

Vlastnosti výrobku



- Odolný proti oděru a poškrábání
- Vynikající zvýraznění kresby dřeva
- Velmi dobrá odolnost proti vodě
- Dobrý rozliv na horizontálním povrchu
- 2K-Ready: další zvýšení odolnosti proti chemikáliím, krémům na ruce, poškrábání a oděru dosáhnete přidáním 2 % Aqua VGA-485

Údaje o výrobku

Pojivo	Akrylát-/ PU-disperze
Hustota (20 °C)	Cca 1,04 g/cm ³
Zápach	Mírný zápach

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Další informace

➤ [Datový list k trvalé udržitelnosti](#)

Systémové produkty

- [Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv \(3256\)](#)
- [Aqua FKL-402-Fugenkittlösung \(2368\)](#)
- [SM-820-Strukturmittel \(1942\)](#)
- [Aqua DL-65-Decklack PU \(7200\)](#)
- [Aqua V-490-Verzögerer \(1939\)](#)
- [Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe ^{\[eco\]} \(7740\)](#)
- [Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 \(7090\)](#)

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.
Vlhkost dřeva: 8-12%




■ Příprava podkladu

Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

Massné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

Odstraňte smolníky.

Příprava směsi



■ Míchání

Jednosložkový lak, připravený na okamžité použití.


V případě zpracování pomocí přísad a aditiv dodržujte, prosím, pokyny v technickém listu systémového produktu.

Volitelně s Aqua VGA-485 v poměru 100:2 podle objemu.

Přípravek přidávejte za stálého míchání patentdisperzerem do povlakové hmoty.

Směs je účinná po dobu 8 hodin.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +18 °C až do max. +25 °C.

Před použitím protřepejte.

Natírejte nebo nanášejte válečkem.

Po uschnutí provádějte další úkon ve stejný den.

Po uschnutí a mezibrusu (P 180 - 320) proveďte konečný nátěr.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

■ Schnutí

Suchý proti prachu: po cca 1 hodině

Přetíratelný: po cca 4 hodinách

Plně zatížitelný: po cca 7 dnech

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ Ředění

Připraven k aplikaci, v případě potřeby zředte pomocí max. 5 % vody.

Upozornění

DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

U plovoucích nebo ne na pevně připevněných dřevěných podlah, jako i u vytápěných podlah hrozí riziko vzniku prasklin při povrchové úpravě vodními laky, díky slepování jednotlivých dílců po stranách. Proto doporučujeme nejdříve udelat základní nátěr přípravkem Aqua MSV-403- Parkettgrundierung.

Při zakrývání hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem jednou týdně běžně dostupným přípravkem na ošetřování lakovaných podlah

Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

Dodržujte návod "Pokyny pro péči o lakované podlahy a schody".

Nářadí / čištění




Nanášecí váleček s potahem z mikrovlákna o výšce vlasu cca 8-12 mm, akrylový štětec

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Tekutý nátěr nebo jeho zbytky nevylévejte do dřezu, a to ani při čištění nářadí. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci.



Biocidní přípravek

Obsahuje jako „ošetřený produkt“ biocidní přípravek (konzervační činidlo) s biocidními účinnými látkami reakční směs: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) ; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on a 2-metylo-2H-izotiazol-3-on pro ochranu obsahu balení před znehodnocením mikrobiálními organismy (bakteriemi, kvasinky, atd.). Je nutné dodržovat instrukce k zpracování!

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.